

Technický list

Vydání 08/09

Identifikační č.: 02 09 01 05 403 0 000008

Verze č. 02

Sika-Trocal® Seam Sealant, typ S (Sika-Trocal® PVC Lösung)

Sika-Trocal® Seam Sealant, typ S (Sika-Trocal® PVC Lösung)

Popis výrobku

Sika-Trocal® Seam Sealant, typ S je na bázi modifikovaného PVC s rozpouštědly.

Použití

Sika-Trocal® Seam Sealant, typ S je prostředek k zapečetění okrajů svarů u střešních fólií Sikaplan® nekompatibilní s bitumenem.

Charakteristiky / výhody

- Viskózní kapalina
- Rozpouštědla vyprchají během vytváření polymerního filmu
- Horkovzdušný spoj vytvoří společně s fólií jednotný povrch
- Trvanlivé řešení
- Aplikace PE aplikační nádobkou
- Snadná aplikace

Údaje o výrobku**Konzistence**

Viskózní kapalina

Barva

Světle šedá	(blízko RAL 7047)
břidlicově šedá	(blízko RAL 7015)
antracitová	(blízko RAL 7021)
zelená	(blízko RAL 6011)
světle zelená	(blízko RAL 6021)
cihlově červená	(blízko RAL 8004)

Balení

Plechovka:	2,0 l
Balení:	karton: 6x2,0 l = 12 l

Podmínky skladování

Skladujte v chladu, suchu a dobře ventilovaném prostoru, v originálním uzavřeném balení. Produkt je hořlavý: musí být dodrženy pravidla pro skladování nebezpečných látek

Skladovatelnost

12 měsíců od data výroby při skladování v originálním neotevřeném a nepoškozeném balení. Datum spotřeby je na balení.

Technické parametry**Chemická báze**

roztok tvořený modifikovaným PVC obsahující vysoce těkavá rozpouštědla

Objemová hmotnost0,95 kg/m³**Systémové informace**

Spotřeba	Cca 30 g/m použitím PE aplikátoru.
Kvalita podkladu	Suchá, čistá, nově instalovaná střešní fólie
Příprava podkladu	V případě znečištění PVC fólie, musí být očištěna pomocí čisticího Sika-Trocal® Cleaner L 100.
Podmínky pro aplikaci / omezení	
Teplota prostředí	nejméně +5 °C
Teplota podkladu	nejméně +5 °C
Omezení	Není kompatibilní s plasty citlivými na rozpouštědly (např. polystyrén)
Zpracování	Před aplikací zkontrolujte svar dle požadavků projektu. Nanášejte Sika-Trocal® Seam Sealant, typ S pomocí PE aplikační lahvičky (s proužkem průměru cca 3-4 mm) na čistou hranu svaru. Po nanesení nepohybujte ani nějak jinak nenarušujte nanesené místo do doby než je vrstva plně vytvrzena. Neúmyslně nanesený Sika-Trocal® Seam Sealant, typ S musí být ihned očištěn bavlněnou látkou. Sika-Trocal® Seam Sealant, typ S obsahuje rozpouštědla, která se odpařují za nízké teploty a jsou hořlavá. Chraňte oči a kůži vhodnými prostředky při aplikaci. V případě nanášení v interiéru zabezpečte dokonalou ventilaci prostor. Kouření je zakázáno.
Čištění náradí	Náradí a pomůcky musí být očištěny pomocí Sika-Trocal® Cleaner L 100 ihned po použití
Doba vytvrzení	Doba je vytvrzení je závislá na teplotě, síle větru a vlhkosti, ale svar je plně ošetřen po cca 7 dnech.
Platnost hodnot	Hodnoty a data uvedená v tomto technickém listu jsou založena na výsledcích laboratorních testů. Tyto hodnoty se mohou při aplikaci v praxi lišit, což je mimo naši kontrolu. Detailní informace o zdravotní závadnosti a bezpečnosti práce jsou spolu s bezpečnostními informacemi (např. fyzikálními, toxikologickými a ekologickými daty) uvedeny v bezpečnostním listu. Aktuální technické a bezpečnostní listy, Prohlášení o shodě, Certifikáty najdete na internetové adrese www.sika.cz.
Bezpečnostní předpisy	<u>Ochranná opatření</u> -Při zpracování je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny platné předpisy příslušných úřadů o ochraně zdraví při práci. -Při aplikaci noste ochranný oděv, brýle a rukavice. -Podrobnější údaje týkající se hygieny a bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí jsou uvedeny v Bezpečnostním listu. <u>Odstraňování odpadu</u> -Odpad dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech -Odpad odvézt na skládku stavebního odpadu nebo předejte odborné firmě k likvidaci -Fólie je možné recyklovat.

Právní dodatek

Uvedené informace, zvláště rady pro zpracování a použití našich výrobků, jsou založeny na našich znalostech z oblasti vývoje chemických produktů a dlouholetých zkušenostech s aplikacemi v praxi při standardních podmínkách a řádném skladování a používání. Vzhledem k rozdílným podmínkám při zpracování a dalším vnějším vlivům, k četnosti výrobků, různému charakteru a úpravě podkladů, nemusí být postup na základě uvedených informací, ani jiných psaných či ústních doporučení, vždy zárukou uspokojivého pracovního výsledku. Veškerá doporučení firmy Sika CZ, s.r.o. jsou nezávazná. Aplikátor musí prokázat, že předal písemně včas a úplné informace, které jsou nezbytné k řádnému a úspěšnému zaručujícímu posouzení firmou Sika. Aplikátor musí přezkoušet výrobky, zda jsou vhodné pro plánovaný účel aplikace. Především musí být zohledněna majetková práva třetí strany. Všechny námi přijaté objednávky podléhají našim aktuálním „Všeobecným obchodním a dodacím podmínkám“. Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického listu výrobku. Ten je spolu s dalšími informacemi k dispozici na našem technickém oddělení nebo na www.sika.cz.



Sika CZ, s.r.o.
Bystrcká 1132/36,
CZ 624 00 Brno

tel: +420 546 422 464
fax: +420 546 422 400
e-mail: sika@cz.sika.com
<http://www.sika.cz>

3

Sika-Trocal® Seam Sealant, typ S

